

PAT-NO: JP410201152A
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 10201152 A
TITLE: PERMANENT-MAGNET ROTOR AND ITS MANUFACTURE
PUBN-DATE: July 31, 1998

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
SOMA, YUSUKE	
NAKAHARA, YUJI	
KASUGA, YOSHIO	
MATSUBARA, HIROKI	

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
MITSUBISHI ELECTRIC N/A CORP	

APPL-NO: JP09006660
APPL-DATE: January 17, 1997

INT-CL (IPC): H02K001/27 , H02K001/28

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a permanent-magnet rotor in which the fixing and bonding strength of a ring-shaped permanent magnet to a rotor shaft is increased, whose reliability is enhanced, whose production costs are lowered and whose productivity can be enhanced and to provide its manufacturing method.

SOLUTION: A permanent-magnet rotor is provided with a ring-shaped permanent magnet 2 which is pole-anisotropic and whose inner circumferential face maintains an uneven shape after a sintering operation, with a rotor shaft 1 which is fitted to the ring-shaped permanent magnet 2 and with a filling member which is filled between the fitted ring-shaped permanent magnet 2 and the rotor shaft 1 and which fixes and bonds the ring-shaped permanent magnet 2 to the rotor shaft 1. In the permanent-magnet rotor, a spiral groove 1a by which the rotor shaft 1 is fitted to the ring-shaped permanent magnet 2, which is extended on the outer circumferential face in the axial direction and whose depth is 0.1 to 0.5 times the filling thickness of the filling member is formed.

COPYRIGHT: (C)1998, JPO

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-201152

(43)公開日 平成10年(1998) 7月31日

(51)Int.Cl.⁶

H 0 2 K 1/27
1/28

識別記号

5 0 1

F I

H 0 2 K 1/27
1/28

5 0 1 G
A

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 8 頁)

(21)出願番号 特願平9-6660

(22)出願日 平成9年(1997) 1月17日

(71)出願人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72)発明者 相馬 雄介

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(72)発明者 中原 裕治

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(72)発明者 春日 芳夫

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(74)代理人 弁理士 宮田 金雄 (外2名)


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 永久磁石回転子およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 信頼性および生産性の向上を図る。

【解決手段】 極異方性を有し焼結後の内周面の凹凸形状を維持したままの環状永久磁石2と、環状永久磁石2に嵌合される回転子軸1と、嵌合される環状永久磁石2および回転子軸1の間に充填され環状永久磁石2および回転子軸1を固着する充填部材3とを備えた永久磁石回転子において、回転子軸1の環状永久磁石2に嵌合される外周面に軸方向に延在し充填部材3の充填厚の0.1～0.5倍の深さを有する螺旋状の溝1aを形成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 極異方性を有し焼結後の内周面の凹凸形状を維持したままの環状永久磁石と、上記環状永久磁石に嵌合される回転子軸と、嵌合される上記環状永久磁石および回転子軸の間に充填され上記環状永久磁石および回転子軸を固着する充填部材とを備えた永久磁石回転子において、上記回転子軸の上記環状永久磁石に嵌合される外周面に軸方向に延在し上記充填部材の充填厚の0.1～0.5倍の深さを有する螺旋状の溝を形成したことを特徴とする永久磁石回転子。

【請求項2】 極異方性を有し焼結後の内周面の凹凸形状を維持したままの環状永久磁石と、上記環状永久磁石に嵌合される回転子軸と、嵌合される上記環状永久磁石および回転子軸の間に充填され上記環状永久磁石および回転子軸を固着する充填部材とを備えた永久磁石回転子において、上記回転子軸の上記環状永久磁石に嵌合される外周面上の環状永久磁石の凸部と対応する位置に軸方向に延在し上記凸部の頂部から上記凹部の底部までの高さと同等の深さを有する溝を形成したことを特徴とする永久磁石回転子。

【請求項3】 充填部材の端部には環状永久磁石および回転子軸の嵌合部から両側にそれぞれ延出され上記環状永久磁石の端面および上記回転子軸の外周面の一部に被着された薄肉部が形成されていることを特徴とする請求項1または2記載の永久磁石回転子。

【請求項4】 回転子軸の環状永久磁石と嵌合する部分の外径を残りの部分の外径より小にするとともに充填部材の端部を上記環状永久磁石の端面まで延在させたことを特徴とする請求項1または2記載の永久磁石回転子。

【請求項5】 充填部材は環状永久磁石の端面および外周面に被着されていることを特徴とする請求項1または2記載の永久磁石回転子。

【請求項6】 充填部材は樹脂であることを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の永久磁石回転子。

【請求項7】 樹脂には強化材が含有されていることを特徴とする請求項6記載の永久磁石回転子。

【請求項8】 充填部材は低融点金属であることを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の永久磁石回転子。

【請求項9】 充填部材は接着剤であることを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の永久磁石回転子。

【請求項10】 充填部材は熱膨張係数が回転子軸の熱膨張係数より小であることを特徴とする請求項6、8および9のいずれかに記載の永久磁石回転子。

【請求項11】 極異方性を有し焼結後の内外周面の形状を維持したままの環状永久磁石を回転子軸と嵌合させ、充填部材で固着一体化させた後上記環状永久磁石の外周面を加工するようにしたことを特徴とする永久磁石回転子の製造方法。

【請求項12】 充填部材を注入するゲートを環状永久磁石の凹部と対応する位置に設定したことを特徴とする請求項11記載の永久磁石回転子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】この発明は、永久磁石を回転子軸の外周面に配置して構成される永久磁石回転子およびその製造方法に関するものである。

【0002】

10 【従来の技術】この種の従来の永久磁石回転子としては、例えば特開昭59-92754号公報に示されるように、焼結後の内周面の凹凸形状を維持したままの環状永久磁石を、外周面にローレットが形成された回転子軸に嵌合させ樹脂により固着させる方法が、又、実開昭55-7527号公報に示されるように、嵌合された環状永久磁石と回転子軸とを樹脂により固着させる際に、磁極位置を確認するためのマークを射出成形時のゲートによって形成する方法がそれぞれ提案されている。

【0003】

20 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記のように特開昭59-92754号公報に示された永久磁石回転子では、回転子軸の外周面に形成されたローレットにより、抜け止めおよび回り止めを行っているため、回転子軸の外周を旋削加工後、さらに別工程でローレット加工を行わなければならないので製造工程が多くなり、又、ローレットにより回転子軸の表面が粗ざれているので、射出成形時における樹脂の流動が不均一となり、固着強度が低下する等の問題点があった。

30 【0004】さらに、上記のように実開昭55-7527号公報に示された永久磁石回転子では、磁極位置を確認するためのマークを射出成形時のゲートによって形成しているため、予め内外周面が加工された円筒状永久磁石の磁極位置に、切り欠きあるいはマーキング等を施し、これをゲートに合致させながら金型に挿入しなければならないので、作業性が悪く、複数個の円筒状永久磁石を挿入する場合には、金型内での位置合わせおよび保持が困難になる等の問題点があった。

40 【0005】この発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、環状永久磁石の回転子軸への固着強度を上げて信頼性の向上を図るとともに、製造コストを低減して生産性の向上を図ることが可能な永久磁石回転子およびその製造方法を提供することを目的とするものである。

【0006】

50 【課題を解決するための手段】この発明の請求項1に係る永久磁石回転子は、極異方性を有し焼結後の内周面の凹凸形状を維持したままの環状永久磁石と、環状永久磁石に嵌合される回転子軸と、嵌合される環状永久磁石および回転子軸の間に充填され環状永久磁石および回転子軸を固着する充填部材とを備えた永久磁石回転子におい

て、回転子軸の環状永久磁石に嵌合される外周面に軸方向に延在し充填部材の充填厚の0.1~0.5倍の深さを有する螺旋状の溝を形成したものである。

【0007】又、この発明の請求項2に係る永久磁石回転子は、極異方性を有し焼結後の内周面の凹凸形状を維持したままの環状永久磁石と、環状永久磁石に嵌合される回転子軸と、嵌合される環状永久磁石および回転子軸の間に充填され環状永久磁石および回転子軸を固着する充填部材とを備えた永久磁石回転子において、回転子軸の環状永久磁石に嵌合される外周面の環状永久磁石の凸部と対応する位置に軸方向に延在し凸部の頂部から凹部の底部までの高さと同等の深さを有する溝を形成したものである。

【0008】又、この発明の請求項3に係る永久磁石回転子は、請求項1または2において、充填部材の端部には環状永久磁石および回転子軸の嵌合部から両側にそれぞれ延出され環状永久磁石の端面および回転子軸の外周面の一部に被着された薄肉部を形成したものである。

【0009】又、この発明の請求項4に係る永久磁石回転子は、請求項1または2において、回転子軸の環状永久磁石と嵌合する部分の外径を残りの部分の外径より小にするとともに充填部材の端部を環状永久磁石の端面まで延在させたものである。

【0010】又、この発明の請求項5に係る永久磁石回転子は、請求項1または2において、充填部材を環状永久磁石の端面および外周面に被着させたものである。

【0011】又、この発明の請求項6に係る永久磁石回転子は、請求項1ないし5のいずれかにおいて、充填部材に樹脂を用いたものである。

【0012】又、この発明の請求項7に係る永久磁石回転子は、請求項6において、樹脂には強化材を含有させたものである。

【0013】又、この発明の請求項8に係る永久磁石回転子は、請求項1ないし5のいずれかにおいて、充填部材に低融点金属を用いたものである。

【0014】又、この発明の請求項9に係る永久磁石回転子は、請求項1ないし5のいずれかにおいて、充填部材に接着剤を用いたものである。

【0015】又、この発明の請求項10に係る永久磁石回転子は、請求項6、8および9のいずれかにおいて、充填部材の熱膨張係数を回転子軸の熱膨張係数より小にしたものである。

【0016】又、この発明の請求項11に係る永久磁石回転子の製造方法は、極異方性を有し焼結後の内外周面の形状を維持したままの環状永久磁石を回転子軸と嵌合させ、充填部材で固着一体化させた後環状永久磁石の外周面を加工するようにしたものである。

【0017】又、この発明の請求項12に係る永久磁石回転子の製造方法は、請求項11において、充填部材を注入するゲートを環状永久磁石の凹部と対応する位置に

設定したものである。

【0018】

【発明の実施の形態】

実施の形態1. 図1はこの発明の実施の形態1における永久磁石回転子の構成を示す斜視図、図2は図1における永久磁石回転子の構成を示す断面図、図3は図1における環状永久磁石の製造過程を示す図、図4は図1における永久磁石回転子の組立の一工程を示す斜視図である。図において、1は回転子軸で、外周面には軸方向に延在し後述の充填部材の充填厚の0.1~0.5倍の深さを有する螺旋状の溝1aが形成されている。2は極異方性を有し焼結後の内周面の凹部および凸部2a、2bを維持したままの状態で、回転子軸1に嵌合される環状永久磁石、3は嵌合される回転子軸1および環状永久磁石2の間に充填され、回転子軸1および環状永久磁石2を固着する例えば、熱可塑性樹脂等の樹脂でなる充填部材である。

【0019】次に、上記のように構成された実施の形態1における永久磁石回転子の製造方法について説明する。まず、環状永久磁石2を焼結すると、極数が8の場合、図3(A)に示すように外周面は8角形状となり、また、内周面は磁極位置に対応する部分が凹部2aとなり、その中間に凸部2bが形成され全体として8個ずつの凹部2a、凸部2bを有した16角形状となる。そして、図3(A)中一点鎖線で示すように円弧状の磁化容易軸が形成される。次いで、図3(B)に示すように外周面を所定の外径の円筒状に加工した後、図4に示すように回転子軸1を環状永久磁石2と嵌合させた後、両部材1、2間に充填部材3を充填して固着一体化させ、図3(C)に示すように着磁を行って円周方向にN極とS極とを交互に配向する。

【0020】このように上記実施の形態1によれば、環状永久磁石2の内周面を焼結後の凹部2a、凸部2bを維持したままの状態にするとともに、回転子軸1の外周面に充填部材3の充填厚の0.1~0.5倍の深さを有する螺旋状の溝1aを外周面の旋削と同時に形成して嵌合させ、充填部材3を充填することにより固着一体化させているので、螺旋状の溝1aが充填部材3を均一に軸方向に案内することにより流動性を向上させるとともに、環状永久磁石2の凹部2a、凸部2bと回転子軸1の溝1aとの楔効果により固着強度を上げて信頼性の向上を図ることが可能になる。なお、溝1aの深さは、充填部材3の充填厚の0.1倍未満の場合は固着強度を保持できず、又、0.5倍を越えると充填部材3の流動性が悪くなるため、0.1~0.5倍が適当と考えられる。

【0021】又、上記構成では、回転子軸1の外周面に螺旋状の溝1aを形成して充填部材3の流動性の向上ならびに楔効果を得るようにしているが、図5に示すように回転子軸4の外周面の環状永久磁石2の凸部2bと対

10

20

30

40

50

応する位置に、軸方向に延在し凸部2bの頂部から凹部2aの底部までの高さと同等の深さを有する溝4aを形成するようにしても、充填部材3の流動性の向上ならびに楔効果を得ることが可能となり、上記構成と同様の効果を発揮することができ、又、溝4aを設けることによって、回転子軸1自身の熱膨張量を小さく抑えることができるため、環状永久磁石2の割れを防止することができる。

【0022】実施の形態2. 図6はこの発明の実施の形態2における製造方法で得られる永久磁石回転子の構成を示す斜視図、図7は図6における永久磁石回転子の組立の一工程を示す斜視図である。図において、上記実施の形態1におけると同様な部分は同一符号を付して説明を省略する。5は極異方性を有し焼結後の内周面の凹部5aおよび凸部5bを維持したままの状態で、回転子軸1に嵌合される2個の環状永久磁石で、充填部材3により回転子軸1に固着一体化されている。

【0023】次に、上記のように構成された実施の形態2における永久磁石回転子の製造方法について説明する。まず、環状永久磁石5を焼結すると、極数が8の場合、実施の形態1で説明したと同様に外周面が8角形状となり、また、内周面は磁極位置に対応する部分が凹部5aとなり、その中間に凸部5bが形成され全体として8個ずつの凹部5a、凸部5bを有した16角形状となる。そして、図7に示すようにこれら2個の環状永久磁石5を回転子軸1に嵌合させ、両部材1、5間に充填部材3を充填して固着一体化させる。その後、環状永久磁石5の外周面を所定の外径の円筒状に加工し着磁を行った後、図6に示すような永久磁石回転子が得られる。

【0024】このように上記実施の形態2によれば、焼結後の内外周面の形状を維持したままの環状永久磁石5を回転子軸1に嵌合させ、充填部材3で固着一体化させた後、環状永久磁石5の外周面を加工して永久磁石回転子を得るようにしているため、上記実施の形態1の場合と同様に、固着強度を上げて信頼性の向上を図ることが可能になることは勿論のこと、回転子軸1と環状永久磁石5とを嵌合させる際に、外周面の形状により磁極位置の認識ができるため、環状永久磁石5を複数個用いる場合、お互いの磁極位置を一致させることが容易となり組立作業性を向上させることが可能になる。

【0025】又、充填部材を注入充填する場合のゲート6の位置を、図8に示すように環状永久磁石5の内周面の凹部5aと対応する位置に設けるようにすれば、ゲート6の位置と磁極の位置とが一致するため、着磁する際に磁極位置の割り出しが容易となり、生産性の向上を図ることが可能になる。

【0026】実施の形態3. 図9はこの発明の実施の形態3における永久磁石回転子の構成を示す断面図である。図において、上記実施の形態1におけると同様な部分は同一符号を付して説明を省略する。7は回転子軸と

環状永久磁石2との間に充填され、これら1、2を固着して一体化する例えば熱可塑性樹脂等の樹脂でなる充填部材で、両端部には嵌合部からそれぞれ延出され、環状永久磁石2の端面および回転子軸1の外周面の一部に被着された薄肉部7a、7bがそれぞれ形成されている。そして、これら薄肉部7a、7bは充填部材7の回転子軸1および環状永久磁石2間に充填される厚みの0.2倍程度の厚さで設けられている。

【0027】このように上記実施の形態3によれば、充填部材7の両端部を嵌合部からそれぞれ延出させ、両端に形成された薄肉部7a、7bを環状永久磁石2の端面および回転子軸1の外周面の一部に被着させるようにしているので、回転電機運転時に発生する熱により回転子軸1と充填部材7との間、あるいは充填部材7と環状永久磁石2との間に熱膨張差による熱歪みが発生し、お互いの接合部分の端部で最大となっても、薄肉部7a、7bの存在により緩衝され、充填部材7の端部における亀裂、剥離が防止される。

【0028】実施の形態4. 図10はこの発明の実施の形態4における永久磁石回転子の構成を示す断面図である。図において、上記実施の形態1におけると同様な部分は同一符号を付して説明を省略する。8は環状永久磁石2に嵌合される回転子軸で、嵌合部の半径が残りの部分の半径より嵌合隙間の0.5倍以上小さく形成されている。9は環状永久磁石2と回転子軸8との間に充填され、これらの部材2、8を固着して一体化する例えば熱可塑性樹脂等の樹脂でなる充填部材で、両端部は環状永久磁石2の端面まで延在されている。

【0029】このように上記実施の形態4によれば、回転子軸8の環状永久磁石2と嵌合する部分の外径を、残りの部分の外径より小にするとともに、両部材2、8間に充填される充填部材9の両端部を、環状永久磁石2の端面まで延在させているため、上記実施の形態1の場合と同様に、固着強度を上げて信頼性の向上を図ることが可能になることは勿論のこと、環状永久磁石2の軸方向への移動を抑制してさらに固着強度を上げることができる。

【0030】実施の形態5. 図11はこの発明の実施の形態5における永久磁石回転子の構成を示す断面図である。図において、上記実施の形態1におけると同様な部分は同一符号を付して説明を省略する。10は回転子軸1と環状永久磁石2との間に充填され、これらの部材1、2を固着して一体化する例えば熱可塑性樹脂等の樹脂でなる充填部材で、環状永久磁石2の端面および外周面にわたって被着されている。

【0031】このように上記実施の形態5によれば、充填部材10で環状永久磁石2の端面および外周面を覆っているため、固着強度を上げて信頼性の向上を図ることが可能になることは勿論のこと、ネオジム-鉄-ボロン系磁石等のように腐食し易い磁石に対しては、防錆効果

10

20

30

40

50

を得ることもできるため、別途防錆処理を行う工程を設ける必要もなくなる。

【0032】尚、上記各実施の形態では、充填部材として樹脂を用いた場合について説明したが、例えば錫、鉛、はんだ等の低融点金属、あるいはエポキシ系の接着剤を充填部材として用いても上記と同様の効果を得ることができる。

【0033】又、充填部材としての樹脂に、ガラス繊維等の強化材を含有させるようにすれば、樹脂の機械的強度を向上させることができ、さらに固着強度を上げるこ
10 とが可能になる。

【0034】さらに又、充填部材として、例えば材料中に希土類系の磁性粉を混入させる等して、熱膨張係数が回転子軸の熱膨張係数より小さなものを適用することにより、回転電機の運転時に発生する温度上昇に伴う熱膨張量を低減することができ、環状永久磁石の割れを防止することが可能になる。

【0035】

【発明の効果】以上のように、この発明の請求項1によれば、極異方性を有し焼結後の内周面の凹凸形状を維持したままの環状永久磁石と、環状永久磁石に嵌合される
20 回転子軸と、嵌合される環状永久磁石および回転子軸の間に充填され環状永久磁石および回転子軸を固着する充填部材とを備えた永久磁石回転子において、回転子軸の環状永久磁石に嵌合される外周面に軸方向に延在し充填部材の充填厚の0.1～0.5の深さを有する螺旋状の溝を形成したので、環状永久磁石の回転子軸への固着強度を上げて信頼性の向上を図ることが可能な永久磁石回転子を提供することができる。

【0036】又、この発明の請求項2によれば、極異方性を有し焼結後の内周面の凹凸形状を維持したままの環状永久磁石と、環状永久磁石に嵌合される回転子軸と、
30 嵌合される環状永久磁石および回転子軸の間に充填され環状永久磁石および回転子軸を固着する充填部材とを備えた永久磁石回転子において、回転子軸の環状永久磁石に嵌合される外周面の環状永久磁石の凸部と対応する位置に軸方向に延在し凸部の頂部から凹部の底部までの高さと同等の深さを有する溝を形成したので、環状永久磁石の回転子軸への固着強度を上げるとともに、環状永久磁石の割れを防止して信頼性の向上を図ることが可能な
40 永久磁石回転子を提供することができる。

【0037】又、この発明の請求項3によれば、請求項1または2において、充填部材の端部には環状永久磁石および回転子軸の嵌合部から両側にそれぞれ延出され環状永久磁石の端面および回転子軸の外周面の一部に被着された薄肉部を形成したので、固着強度を上げて信頼性の向上を図ることが可能であることは勿論のこと、充填部材の端部における亀裂、剥離を防止することが可能な永久磁石回転子を提供することができる。

【0038】又、この発明の請求項4によれば、請求項
50

1または2において、回転子軸の環状永久磁石と嵌合する部分の外径を残りの部分の外径より小にするとともに充填部材の端部を環状永久磁石の端面まで延在させたので、環状永久磁石の軸方向への移動を抑制し、さらに固着強度を上げて信頼性の向上を図ることが可能な永久磁石回転子を提供することができる。

【0039】又、この発明の請求項5によれば、請求項1または2において、充填部材を環状永久磁石の端面および外周面に被着させたので、固着強度を上げて信頼性の向上を図ることが可能であることは勿論のこと、防錆処理を行う工程を省き生産性の向上を図ることが可能な永久磁石回転子を提供することができる。

【0040】又、この発明の請求項6によれば、請求項1ないし5のいずれかにおいて、充填部材に樹脂を用いたので、環状永久磁石の回転子軸への固着強度を上げて信頼性の向上を図るとともに、製造コストを低減して生産性の向上を図ることが可能な永久磁石回転子を提供することができる。

【0041】又、この発明の請求項7によれば、請求項6において、樹脂には強化材を含有させたので、さらに固着強度を上げて信頼性の向上を図ることが可能な永久磁石回転子を提供することができる。

【0042】又、この発明の請求項8によれば、請求項1ないし5のいずれかにおいて、充填部材に低融点金属を用いたので、環状永久磁石の回転子軸への固着強度を上げて信頼性の向上を図るとともに、製造コストを低減して生産性の向上を図ることが可能な永久磁石回転子を提供することができる。

【0043】又、この発明の請求項9によれば、請求項1ないし5のいずれかにおいて、充填部材に接着剤を用いたので、環状永久磁石の回転子軸への固着強度を上げて信頼性の向上を図るとともに、製造コストを低減して生産性の向上を図ることが可能な永久磁石回転子を提供することができる。

【0044】又、この発明の請求項10によれば、請求項6、8および9のいずれかにおいて、充填部材の熱膨張係数を回転子軸の熱膨張係数より小にしたので、固着強度を上げて信頼性の向上を図ることが可能であることは勿論のこと、環状永久磁石の割れを防止することが可能な永久磁石回転子を提供することができる。

【0045】又、この発明の請求項11によれば、極異方性を有し焼結後の内外周面の形状を維持したままの環状永久磁石を回転子軸と嵌合させ、充填部材で固着一体化させた後環状永久磁石の外周面を加工するようにしたので、製造コストを低減して生産性の向上を図ることが可能な永久磁石回転子の製造方法を提供することができる。

【0046】又、この発明の請求項12によれば、請求項11において、充填部材を注入するゲートを環状永久磁石の凹部と対応する位置に設定したので、着磁する際

9

に磁極位置の割り出しが容易となり、さらに生産性の向上を図ることが可能な永久磁石回転子の製造方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施の形態1における永久磁石回転子の構成を示す斜視図である。

【図2】 図1における永久磁石回転子の構成を示す断面図である。

【図3】 図1における環状永久磁石の製造過程を示す図である。

【図4】 図1における永久磁石回転子の組立の一工程を示す斜視図である。

【図5】 この発明の実施の形態1における永久磁石回転子の図1とは異なる構成を示す断面図である。

【図6】 この発明の実施の形態2における製造方法で

10

得られる永久磁石回転子の構成を示す斜視図である。

【図7】 図6における永久磁石回転子の組立の一工程を示す斜視図である。

【図8】 図6における充填部材を注入する場合のゲートの位置を示す断面図である。

【図9】 この発明の実施の形態3における永久磁石回転子の構成を示す断面図である。


【図10】 この発明の実施の形態4における永久磁石回転子の構成を示す断面図である。

10 【図11】 この発明の実施の形態5における永久磁石回転子の構成を示す断面図である。


【符号の説明】

1, 4, 8 回転子軸、1 a, 4 a 溝、2, 5 環状永久磁石、2 a, 5 a 凹部、2 b, 5 b 凸部、3, 7, 9, 10 充填部材、7 a, 7 b 薄肉部。


【図1】




【図2】





【図3】




【図5】




【図8】




【図4】




【図6】




【図7】




【図9】



【図10】



【図11】



フロントページの続き

(72)発明者 松原 浩樹
東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三
菱電機株式会社内